



Laboratoře pro chemickou výrobu  
a služby elektronikům

Roztocká 145, Velké Přílepy 252 64, Česká Republika.

Tel.: 420 220 930 076, Fax: 420 220 930 196, e-mail: marmot@marmot.cz, www.marmot.cz

<b>Technický list</b>	<b>MTL401</b>
Název produktu:	Tavidlo MARMOT MTL401
Popis patentovaného tavidla MARMOT:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Modernizovaná verze komerčně úspěšného tavidla.</li><li>• Neagresivní organické elektroizolační tavidlo na bázi zušlechtěných přírodních pryskyřic s vysokým čistícím redukčním účinkem.</li><li>• Aktivované bez obsahu halogenidů.</li><li>• Pro měkké ruční a automatizované pájení v elektronice pájkami Sn60-63%Pb.</li><li>• Pájení náročné, vojenské a letecké elektroniky a barevných kovů.</li><li>• Pro aplikace, kde je potřeba většího množství nízko aktivovaného tavidla 2 – 3% například pro pájecí automaty, kde vyšší obsah tavidla kompenzuje nepřesnost pájecího hrotu.</li><li>• Je určeno především jako náplň trubičkových pájek.</li><li>• Nehodí se pro pájení otevřeným ohněm tavidlo je hořlavina.</li></ul>	
Návod k použití: Plní se především do trubičkových olovnatých pájek Sn40Pb až Sn63Pb	

Technická specifikace:	Odpovídá normě:	Klasifikace:
	EN 29454-1	1.1.3.B
	DIN	F-SW-32
	J-STD	ROL0
Skupenství	Pevné	
Aroma	Bez zápachu	
Měrná hustota	0,98 + - 0,05	kg/dm <sup>3</sup>
Teplota tání	90 - 140	C
Bod varu	-	C
Vzhled	Nažloutlé až nahnědlé	
Roztékavost spread faktor - metodika USA:	80-82	%
Roztékavost plošná – metodika EU		
Absolutní korozní účinek Cu zrcadlo	Bez ztenčení Cu 4000 Angstrom	
- EN 29455-5 (ISO 9455-5:1992)	Beze změn vyhovuje výborně	
- USA metodika MIL-F-14256D:	Beze změn vyhovuje výborně	
Korozní účinek tropické vlhko 21 dnů	Bez koroze vyhovuje výborně	
<b>Izolační odpor :</b>		
Vnitřní 1kV vzdálenost 1mm	2500	M ohm
plošný spoj vzdálenost 1 x 1mm spoje	16000	M ohm
elektrický průraz na vzdálenost 1mm	> 5	kV
rozpuštěný v rozpouštědle:	Isopropyl alcohol	250 g/lit.
Doporučený prostředek k ředění :	RMTL 64, Isopropyl alcohol,	
Doporučený prostředek k omývání :	Isopropyl alcohol, Rychlo rozpouštědlo OTM19t.	
Použitá metodika je popsána v normě MARMOT M01-3		
Další vlastnosti: Hořlavá pevná látka, prostudujte bezpečnostní list.		
* Pro leteckou a vojenskou techniku je doporučen oplach, pro ostatní použití, doporučujeme přezkoušet vliv zbytků tavidla, vzhledem k povaze pájeného zařízení s přihlédnutím k Vámi používanému procesu pájení. Ve všech ostatních aplikacích, kdy malý zbytek tavidla neovlivní zařízení, není oplach nutný.		
Vydáno dne:	22.7.2008	
Revidováno dne:	25.01.2009	

11.0.	<b>Bezpečnost a ochrana zdraví při práci</b>
11.1.	U lidí může tavidlo při dlouhodobém opakovaném styku dráždit pokožku a vyvolat přecitlivělost. Při práci s tavidlem je proto nutné zabezpečit, aby pracovníci s ním nepřicházeli do přímého kontaktu. V případě, že není možno kontakt vyloučit, musí pracovníci použít osobní ochranné pracovní pomůcky k ochraně pokožky. Je třeba zajistit větrání pracoviště. Při práci nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň. Po práci umýt ruce vodou a sapsaponem nebo mýdlem a ošetřit reparačním krémem typu indulona.
11.2.	<b>První pomoc</b> - při požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 litru vlažné vody. - při potřísnění kůže a oděvu odstranit oděv a kůži omýt vodou a mýdlem nebo sapsaponem. Kůži ošetřit reparačním krémem. - Při vniknutí do oka vypláchnout velkým množstvím tekoucí vody a vyhledat lékaře. - V případě požití a ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření. - Pokud je to možné lékaři předložte etiketu výrobku nebo dokumentaci k výrobku.
11.3.	<b>Výše uvedené opatření k ochraně zdraví pracovníků, jsou doporučena.</b> <b>Závazné jsou informace uvedené v bezpečnostním listu, je-li k výrobku vydán.</b> <b>Výše uvedená doporučení rovněž nenahrazují bezpečnostní předpisy konečného uživatele.</b>